

### شرح

MICROSEALER 50 یک پرایمر تک جزئی با ویسکوزیته پایین و بر پایه پلی یورتان می باشد. این پرایمر بر روی بسیاری از سطوح قابل استفاده است. از ویژگی های این پرایمر ویسکوزیته بسیار پایین و همچنین سرعت متوازن خشک شدن آن می باشد. این خواص موجب می شود سطح زیرین دارای خواص ترشوندگی، نفوذپذیری و رنگ خوری عالی شود. این خواص بر روی هر سطحی با تخلخل کم یا زیاد (مانند شیشه یا فلز) نیز ایجاد می شود.

MICROSEALER 50 را می توان به طور موثری بر روی بتن خیس و خشک و حتی بتن تازه ریخته شده نه تنها به عنوان پرایمر بلکه به عنوان یک آب بند کم هزینه استفاده کرد و به این ترتیب دوام و پایداری سطح افزایش یابد.

فیلم خشک شده آن دارای خواص مکانیکی عالی می باشد. بازگشت پذیری آن بالای ۳۰۰٪ و مقاومت کششی آن بیش از ۳۰ نیوتون بر میلیمتر متر مربع است. با قلم مو یا غلطک می توان آن را اعمال کرد و میزان مصرف آن بسته به سطح زیرین ۱۰۰ تا ۲۰۰ گرم در مترمربع است.

### تاییدیه

قدرت چسبندگی MICROSEALER 50 از معیار EOT (سازمان اروپایی تاییدیه های فنی) بالاتر است.

### کاربردها

۱. سازه های بتنی (مرطوب، نم دار یا خیس)
۲. کاشی و سرامیک
۳. سطوح صیقلی نظیر شیشه، سنگ مرمر و فلزات
۴. آب بند کننده بتن

✓ توجه : هنگام استفاده روی سطوح بیرونی (EXPOSE) بی رنگ می شود. این تغییر فقط از نظر ظاهری بوده و هیچ تاثیری در خواص و کارایی آن ندارد.

### ویژگی ها و مزایا

- تک جزئی است
- ویسکوزیته خیلی پایین
- کاربرد خیلی راحت حتی روی بتن خیس
- چسبندگی خیلی بالا حتی روی شیشه و سایر سطوح صیقلی
- زمان ترشوندگی و نفوذپذیری عالی
- دارای خاصیت کشسانی
- قابلیت تغییر رنگ به دلخواه مشتری
- قابلیت آب بندی و محافظت سطح بتن با هزینه

### پایین

### نحوه استفاده

در صورت امکان سطح را با آب پر فشار کاملا تمیز کنید. روغن، چربی، گرد و خاک و سایر آلودگی ها را پاک کنید. باقی مانده های سیمان، بخش های سست، باقی مانده ی روغن قالب و سایر آلودگی ها را بردارید. اگر سطح دارای پستی و بلندی و ناهمواری است توصیه می شود مقداری ماسه به پرایمر بیفزایید و محل را بتونه کنید. با قلم مو یا غلطک آن را روی سطح اعمال کنید. پس از خشک شدن می توانید لایه ی اصلی را بنزید.

### پاک کردن

ابزار و وسایل را ابتدا با دستمال و سپس با حلال پاک کنید. غلطک یکبار استفاده است.

### بسته بندی

۱ لیتری، ۵ لیتری، ۲۰ لیتری

### نگهداری

حداقل ۱۲ ماه در ظروف در بسته و محل خشک و دمای ۵-۲۵ درجه سلسیوس باقی می ماند، بعد از باز کردن در اسرع وقت استفاده شود.

### اطلاعات فنی، ایمنی و بهداشتی

- دارای حلال های فرار و آتشگیر است. در هنگام استفاده از تهویه مناسب استفاده شود.

- در هنگام کار از استعمال سیگار خودداری نمایید.
- از شعله مستقیم دوری کنید.
- در فضای بسته از ماسک های فیلتردار استفاده شود.
- حلال های آن از هوا سنگین تر است.

RESIN BETON BARTAR

صفحه ۲ از ۲

شرکت رزین بتن برتر : تهران- خیابان ولیعصر - نرسیده به میدان ونک- پلاک ۲۵۳۲- واحد ۳  
تلفن: ۰۲۱-۴۳۶۹۴ فکس: ۸۸۶۷۹۲۵۴  
Info@rbbco.com www.rbbco.com