

شرح

Quickrep R309 ملات تعمیری یک جزئی اصلاح شده با پلیمر آکرلیکی جهت صافکاری سطح بتن می باشد که پس از اضافه شدن آب، به ملات قابل ماله کشی خاکستری رنگ با قابلیت اجرا بر روی سطوح زبر بتنی و لایه های آسیب دیده سطحی تبدیل می شود. از این محصول می توان به عنوان لایه تسطیح کننده قبل از اجرای پوشش های محافظ استفاده نمود. Quickrep R309 از فرمول ویژه جهت استفاده در لایه های نازک برخوردار می باشد که فاقد جمع شدگی و ترک خوردگی خواهد بود، همچنین از چسبندگی عالی و انعطاف پذیری خوبی برخوردار می باشد.

کاربرد

- به عنوان لایه ترمیمی برای سطوح بتنی آسیب دیده و سطوح کرموی بتنی
- آماده سازی سطوحی که می بایست توسط پوشش های محافظ اندود شوند
- برای ایجاد نمای یکنواخت بر روی سطوح تعمیر شده

ویژگی ها و مزایا

- فرمول دقیق و نتایج یکنواخت
- تنها نیاز به اضافه شدن آب در محل مصرف بدون انقباض
- چسبندگی عالی
- انعطاف پذیر
- سطح نرم، قابلیت پرداخت کاری راحت
- نفوذپذیری کم
- مقاومت عالی در برابر چرخه های ذوب، یخ و نیز کربناسیون
- کاهش میزان نفوذ عوامل خوردنده محیطی
- کاهش هزینه های بعدی در مورد سطوحی که می بایست رنگ شوند

مشخصات فنی

- رنگ: طوسی
- وزن مخصوص: 1640 kg/m^3

بسته بندی

در کیسه های ۲۰ کیلوگرمی عرضه می شود

روش استفاده

Quickrep R309 می بایستی بر روی تمامی سطوح توسط ماله کشی اجرا شده و پرداخت کاری نهایی آن با قدری فاصله زمانی انجام گردد. جهت تسهیل پرداخت کاری نهایی می توان سطح ملات را توسط قلم مو و آب مرطوب نمود. در صورت نیاز به ایجاد سطح دارای خراش می توان از اجرای با قلم مو یا غلتک بهره برد.

عمل آوری

عمل آوری ملات اجرا شده به ویژه در شرایط گرما و باد شدید ضروری می باشد. برای این منظور می توان از مایع عمل آوری Cure765 و یا پوشش نایلونی استفاده کرد.

آماده سازی

تمیز بودن سطوح تعمیری و برداشتن قسمت های سست سطحی بسیار اهمیت داشته و پس از آن اشباع سطوح توسط آب ضروری است. توجه شود که مقادیر اضافی آب جمع آوری گردد.

پر کردن حفرات

پیش از استفاده از ملات صافکاری می توان از ملات کم آب تر برای پر کردن فضاهای خالی بزرگ تر سطحی استفاده نمود.

مخلوط نمودن

Quickrep R309 به گونه ای طراحی گردیده که به راحتی مخلوط شده و برای این منظور بهتر است از مخلوط کن

Quickrep R309

ترمیم کننده سطحی یک جزئی

دستی با دور پایین استفاده گردد. ۳ تا ۴ لیتر آب را درون ظرف ریخته و درحالی که مخلوط کردن ادامه دارد پاکت پودر را به طور کامل به آب اضافه نمایید و مخلوط کردن را تا یکنواخت شدن شکل ملات ادامه دهید. توجه شود که از مخلوط کردن طولانی پرهیز شود. بسته به میزان روانی ملات مورد نظر می توان آب را تا ۶/۵ لیتر به ازای یک کیسه پودر افزایش داد.

پوشش دهی

هر کیسه ۲۰ کیلوگرمی می تواند ۱۶ لیتر ملات آماده مصرف ایجاد نماید که برای پوشش ۱۶ متر مربع با ضخامت ۱ میلی متر کافی است.

مراقبت از وسایل کار

در اتمام هر مرحله از کار می بایستی ابزار کار را بدون فاصله زمانی توسط آب شستشو داد.

انبارداری

از فشار اضافی، ریزش باران و تابش مستقیم آفتاب پرهیز گردد.

نکات ایمنی

از تماس مستقیم با پوست، چشم و دهان ممانعت شده و در صورت تماس، موضع را با آب شستشو دهید.

تأییدیه کیفیت

تمام محصولات که توسط شرکت رزین بتن برتر تولید و عرضه می گردند مطابق با استانداردهای کیفی بین المللی می باشند.

RESIN BETON BARTAR