

چسب پرسیلانی پودری کاشی

شرح

این محصول، چسب کاشی پودری بر پایه سیمان به همراه سنگدانه ها، افزودنی های شیمیایی ویژه، مواد پلیمری سازگار با سیمان، با قدرت چسبندگی بالا است و برای نصب سرامیک و کاشی های با جذب آب کم (پرسیلان)، بخصوص در محیط های مرطوب، طراحی شده است.

کاربردها

- نصب کاشی های بزرگ، سرامیک، سرامیک پورسلانی، گرانیت و سنگ طبیعی روی سطوح معدنی
- نصب سرامیک و کاشی پرسلان برای بخش های داخلی و خارجی و سطوح افقی یا عمودی مناسب است.
- نصب سرامیک، روی سطوحی که قسمت پایینی آنها تحت دماست،
- نصب کاشی و سرامیک (پرسیلان) بالکن ها، تراس ها و کلیه قطعات ساختمانی بتنی به کار برده می شود.

ویژگی و مزایا

- زمان باز بلند مدت
- انعطاف پذیری و مقاومت کششی بالا
- بدون لغزش با قدرت چسبندگی بالا
- قدرت چسبندگی بسیار بالا و هماهنگی کامل با سرامیک هایی که قدرت جذب آب کمی دارند.
- مقاوم در محیط های مرطوب

مشخصات فنی محصول

- دانسیته خمیر: $1,65 \pm 0,1$ kg/l
- زمان عمل آوری: ۵ دقیقه
- دمای کاربرد: 5°C تا 30°C

- خزش: $> 0,5$ میلی متر

- مقاومت حرارتی: 30°C تا 70°C

- استحکام کششی چسب (۲۸ روز) (EN 12004):

$1/5$ N/mm²

- نسبت اختلاط: RB-TAP 25P ۲۵ کیلوگرم، آب

۸/۹-۷۵/۲۵ لیتر

- زمان کاربرد: ۲ ساعت

- زمان باز: < 20 دقیقه

- زمان آماده شدن برای تزریق: پس از ۴۸ ساعت

- زمان ماندگاری: ۱۲ ماه

- رنگ: سفید و طوسی

نحوه مصرف

سطح مورد نظر، باید سالم و بدون قسمت های پوسته شده و سست بوده و نیز عاری از گرد و غبار، گریس و هر نوع آلودگی باشد. همچنین باید قدرت تحمل بار را داشته باشد. مرمت سطوح سست، با استفاده از FLEXYPROOF 2K، بیست و چهار ساعت قبل از استفاده از چسب باید انجام شود. برای سطوحی که با تخته های فوم پلی استایرن و اکسترود شده، کاشی ها و سنگ طبیعی پوشیده می شوند، نیاز به استفاده از پرایمر نیست. سطوح رنگ شده باید کاملاً سنباده زده شده و گرد و غبار آن زدوده شده باشد. سطوح با جذب بالا، قبل از اعمال چسب، باید مرطوب شوند.

- محصول پودری را در حالی که میکسر به آرامی در حال کار است، به تدریج به آب اضافه کرده تا زمانی که یک خمیر با قوام، یکنواخت و قابل اجرا به دست آید. دقت شود بهینه مقدار آب، مثل هر محصول پایه سیمانی، همواره حداقل آبی است که بتوان با آن یک خمیر یکنواخت و قابل اجرا تهیه نمود. پس از گذشت ۵ دقیقه از زمان عمل آوری، مواد با استفاده از یک ماله شیاردار متناسب با ابعاد کاشی، روی سطح

چسب پرسیلانی پودری کاشی

زده می شود و سپس کاشی ها روی سطح، نصب می شوند. باید دقت داشت:

- هنگام استعمال حتما از تجهیزات حفاظت فردی مناسب (دستکش، عینک، ماسک و لباس کار و ...) استفاده شود.
- در صورت برخورد اتفاقی با پوست، باید با آب و صابون شسته شود.
- از تنفس غبارات آن اجتناب شود.
- در صورت تماس با چشم، فوراً چشم را با محلول شستشوی چشم، شستشو دهید و در اسرع وقت به پزشک مراجعه شود.

- از اضافه نمودن هر گونه مواد، به محصول مورد نظر اجتناب شود.
- بهتر از است قبل از نصب کاشی، سطح زیر کار از قبل مرطوب باشد. (بدون آب اضافی در سطح)
- هر گونه تغییر در مقدار یا نحوه مصرف این محصول، باید با هماهنگی واحد فنی شرکت رزین بتن برتر انجام شود.

میزان مصرف

- در صورت مواجهه با حادثه، ضمن حفظ خونسردی و اطلاع به کارشناس ایمنی پروژه، در اسرع وقت به مراکز درمانی مراجعه نمائید و حتماً پزشک معالج در جریان ماده مورد مصرف قرار داده شود.

عمق دندان / شیار (میلی متر)	میزان مصرف (کیلوگرم بر متر مربع)
۳	۱/۷
۴	۲
۶	۲/۷
۸	۳/۳

بسته بندی

این محصول در کیسه های ۲۵ کیلوگرمی عرضه می شود.

انبارداری

- این محصول، در بسته بندی اصلی و سالم، دور از گرمای شدید و تابش مستقیم نور خورشید و رطوبت، به مدت ۱۲ ماه قابل نگهداری می باشد. ادامه نگهداری و مصرف مجدد، بر اساس نتایج آزمون و تطبیق نتایج با نمونه اولیه معین می شود.
- عدم رعایت شرایط انبارداری مناسب، باعث آسیب محصول و کوتاه شدن عمر مصرف می گردد.