

شرح

- خزش: > 0.5 میلی متر
- مقاومت حرارتی: 30°C تا 70°C
- استحکام کششی چسب (۲۸ روز) (EN 12004): $1/5\text{N/mm}^2$
- نسبت اختلاط: RB-TAP 25POOL ۲۵ کیلوگرم، آب ۹/۲۵-۸/۷۵ لیتر
- زمان کاربری: ۲ ساعت
- زمان باز: > 20 دقیقه

این نوع چسب پودری پایه سیمانی که توسط پلیمرهای مناسب، تقویت شده است در مصارف کاشی کاری استخر و سرویس بهداشتی و سونا و جکوزی و... کاربرد دارد. با توجه به خاصیت چسبندگی بسیار بالایی که به علت وجود پلیمرهای سازگار با سیمان دارد، به سطوح مختلف چسبیده و به عنوان ملات آب بندی استخر نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

کاربردها

نحوه مصرف

سطح مورد نظر، باید سالم و بدون نقص بوده و عاری از گرد و غبار، گریس و هر نوع آلودگی باشد. همچنین باید قدرت تحمل بار را داشته باشد. مرمت سطح های سست، با استفاده از FLEXYPROOF 2K، بیست و چهار ساعت قبل از استفاده از چسب باید انجام شود.

برای سطوحی که با تخته های فوم پلی استایرن و اکسترود شده، کاشی ها و سنگ طبیعی پوشیده می شوند، نیاز به استفاده از پرایمر نیست. سطوح رنگ شده باید کاملاً سنباده زده شده و گرد و غبار آن زدوده شده باشد. سطوح با جذب بالا، قبل از اعمال چسب، باید مرطوب شوند.

- محصول پودری را در حالی که میکسر به آرامی در حال کار است، به تدریج به آب اضافه کرده تا زمانی که یک خمیر با قوام، یکنواخت و قابل اجرا به دست آید. دقت شود بهینه مقدار آب، مثل هر محصول پایه سیمانی، همواره حداقل آبی است که بتوان با آن یک خمیر یکنواخت و قابل اجرا تهیه نمود. پس از گذشت ۵ دقیقه از زمان عمل آوری، مواد با استفاده از یک ماله شیاردار متناسب با ابعاد کاشی، روی سطح زده می شود و سپس کاشی ها روی سطح، نصب می شوند.

- نصب کاشی در استخر های شنای تفریحی و جکوزی و استخر های با عمق زیاد
- نصب کاشی های بزرگ، سرامیک، گرانیت و سنگ طبیعی روی سطوح معدنی در محیط های مرطوب
- نصب کاشی و سرامیک روی سطوحی که قسمت پایینی آنها تحت دماست.
- نصب کاشی در بالکن ها، تراس ها و جاهای مرطوب
- ملات آبنندی استخر، سونا و جکوزی

ویژگی و مزایا

- زمان باز بلند مدت
- انعطاف پذیری و مقاومت بالا
- چسبندگی سریع
- مقاومت در برابر فشار بالای هیدرولیکی
- خاصیت آبنندی بالا
- سهولت اجرا
- عایق دیوار و کف استخر

مشخصات فنی محصول

- دانسیته خمیر: $1.65 \pm 0.1 \text{ kg/l}$
- زمان عمل آوری: ۵ دقیقه
- دمای کاربرد: 5°C تا 30°C

چسب کاشی پودری استخری

- در صورت برخورد اتفاقی با پوست، باید با آب و صابون شسته شود.
- از تنفس غبارات آن اجتناب شود.
- در صورت تماس با چشم، فوراً چشم را با محلول شستشوی چشم، شستشو دهید و در اسرع وقت به پزشک مراجعه شود.
- در صورت مواجهه با حادثه، ضمن حفظ خونسردی و اطلاع به کارشناس ایمنی پروژه، در اسرع وقت به مراکز درمانی مراجعه نمائید و حتماً پزشک معالج در جریان ماده مورد مصرف قرار داده شود.

- از اضافه نمودن هر گونه مواد، به محصول مورد نظر اجتناب شود.
 - بهتر از است قبل از نصب کاشی، سطح زیر کار از قبل مرطوب باشد (بدون آب اضافی در سطح)
 - هر گونه تغییر در مقدار یا نحوه مصرف این محصول، باید با هماهنگی واحد فنی شرکت رزین بتن برتر انجام شود.
- میزان مصرف

عمق دندان / شیار (میلی متر)	میزان مصرف (کیلوگرم بر متر مربع)
۳	۱/۷
۴	۲
۶	۲/۷
۸	۳/۳

بسته بندی

این محصول در کیسه های ۲۵ کیلوگرمی عرضه می شود.

انبارداری

- در بسته بندی اصلی و سالم، دور از گرمای شدید و تابش مستقیم نور خورشید و رطوبت، به مدت ۱۲ ماه قابل نگهداری می باشد. ادامه نگهداری و مصرف مجدد، بر اساس نتایج آزمون و تطبیق نتایج با نمونه اولیه معین می شود.
- عدم رعایت شرایط انبارداری مناسب، باعث آسیب محصول و کوتاه شدن عمر مصرف می گردد.

ایمنی و بهداشتی

- هنگام استعمال حتماً از تجهیزات حفاظت فردی مناسب (دستکش، عینک، ماسک و لباس کار و ...) استفاده شود.