

چسب پودری استاندارد کاشی

شرح

- نسبت اختلاط: RB-TAP 25S ۲۵ کیلوگرم، آب ۶ لیتر
- دمای کاربرد: ۵°C تا ۳۰°C
- زمان کاربردی: تقریباً ۲ ساعت
- زمان باز: ۱۵ دقیقه
- زمان آماده شدن برای تزریق: پس از ۴۸ ساعت
- استحکام کششی چسب (۲۸ روز)  
EN12004 < ۰.۵ N/mm<sup>2</sup>
- رنگ: سفید و طوسی

نحوه کاربرد

سطح مورد نظر، باید تمیز، عاری از گرد و غبار، قسمت های پوسته شده و سست، گریس و چربی بوده و قدرت تحمل و بارپذیری داشته باشد. برای سطوح سست و مرمت کاری های بالاتر از ۲۰ میلی متر، باید با استفاده از ملات مرمت پلاستیکی RB-TAR 50، بیست و چهار ساعت قبل از به کارگیری چسب، مرمت شوند. کلیه سطوح جاذب بر پایه مواد معدنی، قبل از کار مرطوب می شوند.

توصیه می شود که به منظور افزایش الاستیسیته و چسبندگی سطحی در پوشش دهی های سرد، سطوح رنگ آمیزی شده، جداول، بتن سبک، چوب و تخته های گچی و سایر سطوح حساس و مهم از افزودنی RB-CAL 500 استفاده شود.

- محصول پودری را در حالی که میکسر به آرامی در حال کار است، به تدریج به آب اضافه کرده تا زمانی که یک خمیر با قوام، یکنواخت و قابل اجرا به دست آید. دقت شود بهینه مقدار آب، مثل هر محصول پایه سیمانی، همواره حداقل آبی است که بتوان با آن یک خمیر یکنواخت و قابل اجرا تهیه نمود. پس از گذشت ۵ دقیقه از زمان عمل آوری، مواد با استفاده از یک ماله شیاردار متناسب با ابعاد کاشی، روی سطح زده می شود و سپس کاشی ها روی سطح، نصب می شوند. باید دقت داشت:

چسب کاشی پودری استاندارد، بر پایه سیمان به همراه سنگدانه ها، افزودنی های شیمیائی ویژه، مواد پلیمری و ترکیبات شیمیائی سازگار با سیمان است. این محصول پس از اختلاط با مقدار معین آب، در لایه های نازک و یا کمی ضخیم تر، برای نصب سرامیک، سنگ و آجر و... بسیار مناسب است. با این محصول، می توان بسیاری از مصالح ساختمانی، از جمله کاشی، سرامیک، سنگ نما، آجر نما را بر روی سطوح مناسب (بتن، ملات ماسه سیمان، کاشی های لعاب دار و بدون لعاب و یا چوب های عمل آوری شده) نصب نمود.

کاربرد

- جهت نصب سرامیک، کاشی، موزاییک های سفالینه بسیار سخت نما پوششی به سطوح معدنی و به صورت افقی یا عمودی مورد استفاده قرار می گیرد.
- نصب کاشی و سرامیک در نواحی خیس و مرطوب مانند حمام ها و آشپزخانه ها استفاده شود.

ویژگی و مزایا

- مقاومت مطلوب در برابر آب و محیط مرطوب
- نصب عمودی آسان .
- قابلیت اجرا در لایه های نازک
- زمان کار آبی کافی برای نصب
- چسبندگی ایده آل
- کاهش ترک خوردگی و انقباض

مشخصات فنی محصول

- دانسیته خمیر: ۱,۶۵±۰,۱ kg/l

## چسب پودری استاندارد کاشی

- از اضافه نمودن هر گونه مواد، به محصول مورد نظر اجتناب شود.
- بهتر از است قبل از نصب کاشی، سطح زیر کار از قبل مرطوب باشد. ( بدون آب اضافی در سطح)
- هر گونه تغییر در مقدار یا نحوه مصرف این محصول، باید با هماهنگی واحد فنی شرکت رزین بتن برتر انجام شود.
- از تنفس غبارات آن اجتناب شود.
- در صورت تماس با چشم، فوراً چشم را با محلول شستشوی چشم، شستشو دهید و در اسرع وقت به پزشک مراجعه شود.
- در صورت مواجهه با حادثه، ضمن حفظ خونسردی و اطلاع به کارشناس ایمنی پروژه، در اسرع وقت به مراکز درمانی مراجعه نمائید و حتماً پزشک معالج در جریان ماده مورد مصرف قرار داده شود.

میزان مصرف

عمق دندان/شیار (میلی متر)	میزان مصرف (کیلوگرم بر متر مربع)
۳	۱/۷
۴	۲
۶	۲/۷
۸	۳/۳

### بسته بندی

این محصول در کیسه های ۲۵ کیلوگرمی عرضه می شود.

### انبارداری

- این محصول، در بسته بندی اصلی و سالم، دور از گرمای شدید و تابش مستقیم نور خورشید و رطوبت، به مدت ۱۲ ماه قابل نگهداری می باشد. ادامه نگهداری و مصرف مجدد، بر اساس نتایج آزمون و تطبیق نتایج با نمونه اولیه معین می شود.
- عدم رعایت شرایط انبارداری مناسب، باعث آسیب محصول و کوتاه شدن عمر مصرف می گردد.

### ایمنی و بهداشتی

- هنگام استعمال حتماً از تجهیزات حفاظت فردی مناسب (دستکش، عینک، ماسک و لباس کار و...) استفاده شود.
- در صورت برخورد اتفاقی با پوست، باید با آب و صابون شسته شود.